

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年7月15日 (15.07.2004)


PCT

(40) 国際公開番号
WO 2004/059077 A1

- (51) 国際特許分類⁷: D21F 1/32, 5/00 (74) 代理人: 白崎 真二 (SHIRASAKI, Shinji); 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目29-21 みかどビル 5階 白崎国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016799
- (22) 国際出願日: 2003年12月25日 (25.12.2003) (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2002-376428
2002年12月26日 (26.12.2002) JP (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社メンテック (MAINTTECH CO., LTD.) [JP/JP]; 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目2番14号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 関谷 邦夫 (SEKIYA, Kunio) [JP/JP]; 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目2番14号 株式会社メンテック内 Tokyo (JP). 関谷 宏 (SEKIYA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目2番14号 株式会社メンテック内 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PROVIDING CANVAS OF PAPER-MAKING MACHINE WITH ANTI-STAINING AGENT THROUGH SPRINKLING, AND SLIDING SPRINKLE DEVICE AND ANTI-STAINING AGENT FOR USE THEREIN

(54) 発明の名称: 抄紙機のカンバスに対する汚染防止剤の吹付け与与方法、及びそれに用いる摺動散布装置及び汚染防止剤



(57) Abstract: A method for providing a canvas (A) for use in drying a paper material in a paper making machine with an anti-staining agent (T) through sprinkling, which comprises sprinkling the anti-staining agent (T) from a sprinkling nozzle (S) toward a portion (C) where the outer surface of the canvas (A) and an out-roll (B) start to contact with each other, to thereby attach the anti-staining agent (T) on the out-roll (B), and then transferring the anti-staining agent (T) to the canvas (A) via the out-roll (B); a sprinkling nozzle and a sliding sprinkle device for use in the method; and an anti-staining agent. The method allows a canvas of a paper making machine to be provided with a suitable amount of an anti-staining agent with reliability.

[続葉有]



(57) 要約:

抄紙機のカンバスに対して確実に且つ適量の汚染防止剤を付与できる汚染防止剤の吹付付与方法、この吹付付与方法に用いる散布ノズル及び摺動散布装置、及び汚染防止剤を提供する。

抄紙機において紙体の乾燥に用いられるカンバスAに対して汚染防止剤Tを付与する汚染防止剤の付与方法であって、カンバスAの外面とアウトロールBとの接触開始部位Cに向けて散布ノズルSから汚染防止剤Tを付着させ、該アウトロールBに汚染防止剤Tを付着させ、該アウトロールBを介してカンバスAに汚染防止剤Tを転移させて付与する汚染防止剤の吹付付与方法。

明 細 書

抄紙機のカンバスに対する汚染防止剤の吹付付与方法、及びそれに用いる摺動散布装置及び汚染防止剤

技術分野

本発明は、抄紙機のカンバスに対する汚染防止剤の吹付付与方法、及びそれに用いる散布ノズル及び汚染防止剤に関する。

背景技術

紙製品の製造（抄紙）工程において、紙体（湿紙）の乾燥は必須であり、乾燥の良・不良は、紙製品の品質に非常に大きな影響を与える。

そのため、抄紙機のドライパート（乾燥工程）は、抄紙過程の中でも極めて重要な部分に位置付けられている。

抄紙機のドライパートでは、紙体の乾燥は、通常、加熱された複数のドライヤロールの表面に紙体を巻き付けるようにして行われる。

そして、複数のドライヤロールを用いる場合には、紙体をその外側からドライヤロールの表面に押し付けて乾燥効率を上げるために、通常、カンバスが備えられる。

第1図は、抄紙機のドライパートにおけるカンバスの使用形態の一例を示す概略図である（簡単のため、上方のカンバスは一部省略した）。

カンバスAは、10本前後の一群のドライヤロールRにつ

き、上下に 1 枚ずつ設けられ（ダブルカンバスの場合）、カンバスロール K やテンションロール L、カンバスドライヤ M 等によって支持されて、閉ループを形成する。

そして、紙体 W をカンバス A とドライヤロール R との間に挟み込み、加熱されたドライヤロール R の表面に強く押し付けて、紙体 W の乾燥効率を上げる。

紙体 W から蒸発した水蒸気は、通常、ドライヤロール R や上下カンバス A 等に囲まれた空間であるドライヤポケット部 D に吐き出され、同部のベンチレーションにより、最終的にドライパートを覆うフードの排気口から排気される。

このドライヤポケット部 D のベンチレーションは、紙体の乾燥に大きな影響を与えるため、非常に重要である。

ベンチレーションは、熱風ロールや熱風ダクト等によりカンバスを貫通して熱風を吹き込むなどして行われるが、カンバスの通気度に左右され易い。

そのため、適切な通気度を有するカンバスが選択されて用いられる。

また、1 枚のカンバスで複数のドライヤロールを抱いて紙体の乾燥を行うシングルカンバス方式（ベルラン等のシングルデッキを含む）においても、カンバスの通気度は重要である。

通気度が適切でないと、バルーニングやブローイング等の現象を生じ、紙体にしわが生じたり紙切れを起こしたりするトラブルにつながる場合がある。

しかし、カンバスは紙体と強く接触するため、逆に、カンバスの紙体と接触する面（本明細書ではカンバスの外面とい

う)に紙体に含まれる紙粉やピッチ等が徐々に転移して、カンバスが汚染され易い(特許文献1参照)。

そして、紙粉やピッチ等はカンバスの織りの空隙部分(いわゆるカンバスの目)に入り込んで目を詰まらせてカンバスの通気度を下げ、その結果として、紙体の乾燥効率を著しく低下させてしまう。

また、カンバスの外面に転移した紙粉やピッチ等が、更にカンバスの外面からカンバスの外面に接するロール類に転移することがある。

ここで、カンバスの外面に接するロール類とは、第1図でいえば、テンションロールLやカンバスドライヤM等のことであり、カンバスロールKのうちカンバスの外面側にある外側カンバスロールNも含まれる(本明細書ではこれらのカンバスの外面に接するロール類をまとめてアウトロールという)。

アウトロールにカンバスを介して微細な紙粉やピッチ等が次々と転移すると、紙粉やピッチ等はアウトロールの表面上で互いに結び付き合い、次第に大きな固まりとなる。

そして、紙粉やピッチ等が蓄積してアウトロールの表面上に層状に形成されると、抄紙機を止めて除去しなければならず、製造効率が低下する(特許文献1参照)。

また、ある程度の大きさになった固まりがアウトロールの表面から剥がれて、逆に、カンバスの外面に転移することもある。

そうなると、カンバスを汚染するだけでなく、今度は、固

まりがカンバスの外面から紙体に転移してしまい、紙製品に欠点を生じたり断紙の原因となる。

このように、紙体Wから徐々に紙粉やピッチ等が転移してカンバスが汚染されるのを放置すると、上記のような種々の深刻な問題が発生してしまう。

こうした事態を防止するため、通常、紙粉やピッチ等が紙体からカンバスに転移するのを防止する汚染防止剤が、カンバスに対して付与される。

従来、汚染防止剤のエマルジョン等をカンバスに対して直接散布して付与する方法が採られていた。

また、汚染防止剤であるオイルエマルジョンをカンバス上方の液溜容器から回転軸に滴下し、回転軸の遠心力で細かい液滴として飛散させて付与する方法も提案された（特許文献2参照）。

しかし、これらの方法では、汚染防止剤の液滴がカンバスの移動に伴う表層気流（随伴気流）により容易に吹き飛ばされて、液滴がカンバス面に到達せず、歩留まりが悪化する。

また、吹き飛ばされた液滴が抄紙機の部材等に付着してその表面で大きくなり、液滴となって紙体上に落下（いわゆるボタ落ち）し、紙製品の品質を著しく害することもある。

更に、近年の抄紙機の高速化によりカンバスの表層気流が極めて激しくなっているため、これらの方法では液滴の殆どが巻き上げられて、効果的にカンバス面に付与できないという事態に陥ってしまう。

別の付与方法としては、汚染防止剤のエマルジョン等に浸したアウトロール等を介してカンバスに汚染防止剤を塗工す

る方法が採られることもあった（特許文献 3 参照）。

しかし、こうした方法では、多くの場合、汚染防止剤を多量に塗布してしまうため、汚染防止剤がカンバスの目に詰まり、或いはカンバスが濡れて汚染防止剤が的確にカンバスに付与されずに紙粉等で目詰まりを生じ、結果的に紙体の乾燥効率を著しく低下させてしまった。

本発明者等は、こうした種々の問題点を克服するために、汚染防止剤を一旦カンバスのアウトロールに付与し、アウトロールを介してカンバスに適量の汚染防止剤を付与する方法の発明を提示した（特許文献 1 及び特許文献 4 参照）。

そこでは、アウトロール（特にテンションロール）に対して、固定型散布ノズルより散布する方法、摺動型散布ノズルによる方法、及び長尺型散布ノズルによる方法を提示している（特に特許文献 1 参照）。

しかし、固定型散布ノズルによる散布方法では、アウトロールの長さが長くなった場合、汚染防止剤がアウトロールの端部付近に多く散布され易く、アウトロールの全面に均一に散布することが必ずしも容易でなくなる場合がある。

この点で、長尺型散布ノズルや摺動型散布ノズルは、ノズルの個数や摺動幅を任意に決めることにより、アウトロールの全面に均一に散布することが可能である。

但し、長尺型散布ノズルによる散布方法では、通常、薬剤を水で数百倍に希釈して使用するため、摺動型散布ノズルの場合に較べて、汚染防止剤の散布量が多くなる傾向がある。

また、アウトロール両端のカンバスが接しない部分にまで薬剤を散布してしまい、その部分に薬剤が蓄積してトラブル

を生じてしまう場合がある。

その点、摺動型散布ノズルによる散布方法では、こうした問題は発生せず、汚染防止剤を均一に散布することができるという利点を有する。

しかも、使用するノズルの種類（例えば 1 流体ノズルか 2 流体ノズルか）や散布量、ノズルの摺動速度等を自由に調整することができ、薬液の適量散布に適している。

この場合、散布ノズルとしては、1 流体ノズルを使用すると散布量が多くなり過ぎ、上記の種々の問題が生じるため、通常、2 流体ノズルが採用される。

しかし、2 流体ノズルを用いた場合、噴霧された薬液の運動量が小さいため、アウトロールやカンバスの表層気流によりその一部が巻き上げられ、薬液がアウトロールに到達しない場合があった。

そこで、本発明者等は、こうした薬液の巻き上がりを防止するための装置として、薬液の噴出用ノズルの上流側と下流側にエアカーテンを形成し、表層気流を遮断して、その間の空間で薬液を噴霧する流体散布用流体飛散防止装置を提案した（特許文献 5 参照）。

しかし、このような装置では、特に抄紙機の抄速が高速の場合、エアカーテンが表層気流を必ずしも遮断し切れず、逆に、表層気流を大きく掻き乱してしまう場合がある。

そうした場合、掻き乱された気流により薬液の巻き上がりがかえって激しくなり、所定量の付与を行えず、反対に、上記ボタ落ち等の問題が発生してしまう恐れがあった。

〔特許文献 1〕

特開 2 0 0 0 - 9 6 4 7 6 号公報 (第 8 図 - 第 1 0 図、
第 1 3 図)

〔特許文献 2〕

特開平 7 - 2 9 2 3 8 2 号公報 (第 4 頁、第 3 図)

〔特許文献 3〕

英国特許第 2 2 8 4 8 3 3 号明細書 (1 9 9 5、第 1 図)

〔特許文献 4〕

特開平 1 1 - 2 1 7 7 8 6 号公報 (第 3 図、第 4 図)

〔特許文献 5〕

実開平 1 - 1 5 2 7 6 2 号公報

発明の開示

〔発明が解決しようとする課題〕

このように、カンバスは、紙製品の品質に大きな影響を与える紙体の乾燥において重要な役割を果たす部材であるが、紙体に直接接するため、紙粉やピッチ等が転移し易く、カンバスが汚染されると、結果的に紙体の乾燥効率が著しく低下してしまう。

こうした汚染を防止するためにカンバスに汚染防止剤が付与されるが、的確に薬剤を付与できないと、カンバスの目を詰まらせたり、カンバスを濡らしたりして、かえって乾燥効率を落とすこととなる。

一方、抄速が上がるにつれ、抄紙機内を走行する紙体の端部がばたばたと波打つフラッタリングを抑えるため、通気度の低いモノフィラメント製のカンバスや目をより小さく織ったマルチフィラメント製や表層スパン製等のカンバスが用い

られるようになってきた。

また、紙製品の表面にカンバスの織目の痕跡（凹凸）が残らないように、カンバスの表面に立毛を設けたニードルスパン製のカンバスも使われている。

これらのカンバスは、従来のカンバスと比較して、紙粉等や汚染防止剤で目が詰まり易く、また水分を吸収し易い。

特に、通気度が $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下のカンバスではこの傾向が顕著であった。

カンバスに対する汚染防止剤の付与の観点から見た場合、抄紙機の抄速の高速化、それに伴う表層気流の強力化、及び上記のようなカンバスの改良等、年々、付与を困難にする要素が増え、条件が厳しくなりつつある。

逆に言えば、こうした厳しい環境の中においても、カンバスに対してより確実にしかも適量の汚染防止剤を付与することを可能にする付与方法の開発が、強く求められている。

本発明は、かかる実状を背景に、上記の問題点を克服するためになされたものである。

すなわち、本発明の目的は、カンバスに対して確実に且つ適量の汚染防止剤を付与できる汚染防止剤の吹付付与方法を提供することである。

また、上記吹付付与方法を実現可能な散布ノズル及び摺動散布装置を提供することである。

更には、上記吹付付与方法に用いる汚染防止剤を提供することである。

〔課題を解決するための手段〕

かくして、本発明者は、このような課題背景に対して、鋭

意研究を重ねた結果、散布ノズルから、上記閉ループを周回してきたカンバスの外面がテンションロールや外側カンバスロール等のアウトロールと初めて接触する部位（接触開始部位）に向けて汚染防止剤を散布させることにより、適量の汚染防止剤をカンバスの表層気流に巻き上げられることなく散布することができることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成させたものである。

即ち、本発明は、(1)、抄紙機において紙体の乾燥に用いられるカンバスに対して汚染防止剤を付与する汚染防止剤の付与方法であって、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位に向けて散布ノズルから汚染防止剤を散布し、アウトロールに汚染防止剤を付着させ、該アウトロールを介してカンバスに汚染防止剤を転移させて付与する汚染防止剤の吹付付与方法に存する。

そして、(2)、前記アウトロールは、カンバスが紙体から離れて最初に接するアウトロールである汚染防止剤の吹付付与方法に存する。

そしてまた、(3)、前記散布ノズルを、カンバスのアウトロールの回転軸に平行に摺動させながら汚染防止剤を散布する汚染防止剤の吹付付与方法に存する。

そしてまた、(4)、前記カンバスは、通気度が $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下のカンバスである汚染防止剤の吹付付与方法に存する。

そしてまた、(5)、(3)記載の汚染防止剤の吹付付与方法に用いる散布ノズルを備えた摺動散布装置であって、該散布ノズルが2流体ノズルである摺動散布装置に存する。

そしてまた、(6)、(3) 記載の汚染防止剤の吹付付与方法に用いる散布ノズルを備えた摺動散布装置であって、該散布ノズルが、液体を噴霧するための 2 流体ノズルと、気流を噴射するための気流噴射ノズルとを備え、該 2 流体ノズルから噴霧された液体に対して該気流噴射ノズルから気流を噴射し、噴霧された液体を該気流で加速して吹き付ける二次ブロー付き 2 流体ノズルである摺動散布装置に存する。

そしてまた、(7)、前記摺動散布装置は、リミットスイッチで設定された摺動幅に基づいて散布ノズルを摺動させるものである摺動散布装置に存する。

そしてまた、(8)、(1) 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、オイル又はワックスのいずれか一方又は両方を含むエマルジョンである汚染防止剤に存する。

そしてまた、(9)、(1) 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、シリコンオイルを含むエマルジョンである汚染防止剤に存する。

そしてまた、(10)、(1) 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、変性シリコンオイルを含むエマルジョンである汚染防止剤に存する。

本発明はこの目的に沿ったものであれば、上記 1 ～ 10 の中から選ばれた 2 つ以上を組み合わせた構成も当然採用可能である。

〔発明の効果〕

本発明によれば、カンバスに対して、確実に且つ適量の汚染防止剤を付与できる。

通気度が高いカンバスのみならず、通気度が低く（例えば $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下）乾燥し難いカンバスに対して、カンバスに余分な水分を与えることなく汚染防止剤を均一に、確実に且つ適量に付与することができ、より効果的である。

また、本発明の汚染防止剤及び摺動散布装置を用いれば、カンバスに対する紙粉やピッチ等の転移が有効に阻止され、汚染防止効果が発揮される。

図面の簡単な説明

第1図は、抄紙機のドライパートにおけるカンバスの使用形態の一例を示す概略図である。

第2図は、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位を説明する図である。

第3図は、接触開始部位に向けて散布ノズルから汚染防止剤を散布している状態を横から見た概略図である。

第4図は、第1図における汚染防止剤の散布位置を示す概略図である。

第5図は、摺動散布装置の構成例を示す概略図である。

第6図は、二次ブロー付き2流体ノズルの構成例を示す図であり、(A)は斜視図、(B)は(A)のX-X断面図である。

第7図は、二次ブロー付き2流体ノズルから汚染防止剤を散布する状態を示す図である。

発明を実施するための最良形態

以下、図面に基づいて、本発明の抄紙機のカンバスに対する汚染防止剤の吹付付与方法、及びそれに用いる散布ノズル及び汚染防止剤について、好適な実施の形態を挙げて説明する。

〔汚染防止剤の吹付付与方法について〕

第2図は、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位を説明する図である。

第3図は、接触開始部位に向けて散布ノズルから汚染防止剤を散布している状態を横から見た概略図である。

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法は、散布ノズルSを摺動させながら、汚染防止剤TをカンバスAの外面とアウトロールBとの接触開始部位Cに向けて散布することを特徴とする。

ここで、接触開始部位Cとは、閉ループを周回してきたカンバスAの外面がアウトロールBと最初に接触する部位のことであり、第2図において斜線が付された部位のことである。

図において、カンバスAは上方から下方に向けて高速で移動し、アウトロールBはカンバスAの移動に対応して高速回転している。

そのため、カンバスAの表面付近では第3図の白抜き矢印の方向に表層気流が発生し、また、アウトロールBの表面付近でも第3図の点線矢印の方向に表層気流が発生している。

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法では、第3図に示すように、散布ノズルSから汚染防止剤Tを接触開始部位Cに向

けて散布する。

このように吹き付けると、汚染防止剤 T は、カンバス A 及びアウトロール B の両表層気流に運ばれて吹き付けられることとなる。

他方ではアウトロール B の表層気流が生じているために、汚染防止剤 T は両方の表層気流により散布状態が集束され、的確に接触開始部位 C に到達することができる。

当然、汚染防止剤 T は広範囲の飛散することではなく効率的に付与される。

従来の散布位置 S a で散布すると、汚染防止剤 T は、アウトロール B の表層気流（点線矢印）に行く手を遮られて、その一部が巻き上げられてしまい、汚染防止剤 T が効率的にアウトロール B に付与されない。

この歩留まり低下分をカバーするために、例えば、長尺型散布ノズルによる散布において汚染防止剤 T の散布量を増やすと、希釈水の散布量も多くなり、カンバスを必要以上に濡らしてしまう。

本発明によれば、汚染防止剤 T をアウトロール B の表層気流及びカンバス A の表層気流の衝合領域で散布されるため、逆に表層気流を積極的に利用することとなる。

すなわち、散布状態が集束され、汚染防止剤 T を巻き上げられることなく接触開始部位 C に到達させることができるのである。

ここで、本発明の汚染防止剤の吹付付与方法の原理について説明する。

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法は、上記散布ノズルか

らカンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位に向けて汚染防止剤を散布して、アウトロールに汚染防止剤を付着させ、この汚染防止剤がアウトロールからカンバスに転移することを利用して汚染防止剤をカンバスに付与させるというものである。

第1図に示したように、カンバスAは、例えば80～100℃程度に加熱された複数ドライヤロールRに紙体Wを介して圧接され、他方では、カンバスドライヤMにより直接加熱乾燥される。

そのため、カンバスAは高温状態で走行しており、それに接するテンションロールLや外側カンバスロールN（即ちアウトロール）も、常にカンバスAを介してドライヤロールRやカンバスドライヤMから熱が伝達され、高温の状態で回転している。

こうした高温のアウトロールに汚染防止剤を吹付付与して付着させると、汚染防止剤中の余分な水分は蒸発するが、汚染防止剤中のワックスやオイル等が熱で油化して粘性が小さくなり、アウトロールの表面に拡散して油膜を形成する。

そして、この油膜の一部が、あたかもローラで壁にペンキを塗布するようにアウトロールからカンバスAの外面全体に転移されることにより、カンバスの外面へオイル等の均一な付与が達成できる（ペンキローラ効果）。

しかも、適量のオイル等が高温状態のカンバスの外面の表層部分にのみ均一に付与されるため、カンバスを濡らしたりカンバスの目を詰まらせたりすることなく、カンバスの表面にも薄い油膜が有効に形成される。

このようにカンバスに油膜が形成されることにより、紙体からの紙粉やピッチ等の転移を十分に有効に防止することができるのである。

更に、このようにカンバスの表層部分にのみオイル等が転移するので、抄紙機に通常用いられるカンバス、即ちモノフィラメントやマルチフィラメント等を組み合わせた平織、二重織、三重織、ニードルタイプ、スパイラルタイプ、表層スパンタイプ等のいかなるカンバスにも対応できる。

即ち、先述したように、従来の方法では通気度が $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下のカンバスでは、紙粉や汚染防止剤のオイル等でカンバスの目詰まりが頻繁に生じ、又は余分な水分を吸収して濡れ易い傾向が顕著であった。

しかし、本発明によれば、上記のようなペンキローラ効果によりカンバスの表層部分にのみオイル等を転移させることができるため、こうしたカンバスでも何ら支障なく汚染防止剤を付与することが可能となる。

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法は、上記ペンキローラ効果によりアウトロールの表面から少量ずつ失われる油膜のオイル等（汚染防止剤）を適量ずつ的確に補充する方法である。

このような汚染防止剤の付与は、複数のノズル口を有する長尺型散布ノズルを用いて行うことができる。

しかし、先述したように、長尺型散布ノズルで汚染防止剤を散布する場合、通常、薬剤を水で数百倍に希釈して使用するため、アウトロールの表面全体に同時にくまなく散布すると、カンバスに水分が大量に転移してカンバスが濡れてしま

う場合がある。

その点、1つの散布ノズルをアウトロールに平行に摺動させながら散布する摺動型散布ノズルでは、汚染防止剤を水で希釈せずに原液のまま散布するため、カンバスの濡れを確実に抑えることができ、好ましい。

アウトロールに対する汚染防止剤の散布量は、抄速、カンバスの材質や幅、アウトロールの本数、紙製品の種類、該カンバスが抱えているドライヤロールの本数や温度等、種々の要因によって変化する。

しかし、本発明では、上記のような散布ノズル（長尺型散布ノズル又は摺動型散布ノズル）で散布すれば、散布量や摺動速度を変えたり散布ノズルを交換したりすることで、こうした微妙な調整を即座に的確に行うことができる。

また、第3図に示したように、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位に向けて散布すると、汚染防止剤（オイルや水等）の一部はカンバスに付与されることがあるが、その直後にアウトロールに瞬時に接触するため、結果的に全量をアウトロールに直接散布したのと同じ効果が得られる。

また、直接付与された一部の汚染防止剤中の水分は、アウトロールやカンバスドライヤ、ドライヤロール等に接して即座に乾燥される程度のものなので、カンバス表面の油膜形成に影響が生じるほどのものではない。

因みに、アウトロール（例えばテンションロール）からカンバスに転移した汚染防止剤のオイルは、カンバスに運ばれて、その一部が紙体や他のアウトロール（例えばカンバスドライヤや外側カンバスロール）にも転移して付着する。

他のアウトロールに付着したオイルは、ロール表面に油膜を形成する。

しかし、カンバスから一方的にオイルの供給を受け続けるばかりではなく、ある程度オイルが蓄積すると、今度は逆に、他のアウトロールからカンバスに対してオイルが転移するようになる。

このようにして、他のアウトロールでは、カンバスとの間でのオイルのやりとりが平衡に達し、その表面上に油膜が一定の厚さに保たれた状態が続く。

また、紙体に転移したオイルは、紙体によって運ばれて、最後には紙体ごと抄紙機から除去される。

そのため、その分だけ絶えずアウトロールに汚染防止剤を供給し続けなければならないのである。

このように、適量の汚染防止剤（オイル等）が散布されている状態では、1つのアウトロールに汚染防止剤を散布すると、そのアウトロールのみならず他のアウトロールにも油膜が形成される。

そして、その結果、全てのアウトロールを紙体由来の紙粉やピッチ等による汚染から守ることができる。

〔汚染防止剤の吹付位置について〕

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法によれば、従来のように、カンバスやアウトロールの表層気流に抗して汚染防止剤を散布する（第3図の破線で示すS a参照）のとは異なり、前述したようにそれらの表層気流を活用する。

即ち、汚染防止剤をそれらの表層気流に乗せて運ばせて接触開始部位に的確に到達させることで、カンバスに対して（ア

ウトロールを介して) 確実に且つ適量の汚染防止剤を付与するという課題を解決した。

更に、この汚染防止剤をカンバスやアウトロールの表層気流に乗せて運ばせるという思想が、意外にも新たな有利な効果を生み出したので、ここで説明する。

従来の吹付付与方法(第3図のS a参照)は、先述したように、カンバスやアウトロールの表層気流による妨害を受け易く、実際には、テンションロールLのように深く引き込まれた状態にあるアウトロールでしか行えなかった(第4図のS 5の位置)。

それに対し、本発明の吹付付与方法によれば、後で実施例において検証したように、カンバス等の表層気流の影響を受け易い、カンバスに押し付けられた程度の引き込まれの浅いアウトロール(第4図の外側カンバスロールNに対するS 1やカンバスイヤMに対するS 3等参照)においても、十分にその機能を発揮し得ることが分かった。

つまり、本発明によれば、従来の方法では実現が困難だった引き込まれの浅いアウトロールに対する汚染防止剤の吹付付与が、汚染防止剤を巻き上げられることなく的確に行えるようになった。

従って、本発明は、どのアウトロールにも適用できるという利点を有する。

また、先述したように、アウトロールに吹き付けされた汚染防止剤(のオイル)は、カンバスを介して他のアウトロールに転移し、油膜を形成してそのアウトロールが汚染されるのを阻止し、更にはカンバスの汚染を防止する。

そのため、複数のアウトロールが設けられている場合には、カンバスの移動方向の上流に位置するアウトロールに汚染防止剤を付与すれば、下流の他のアウトロールに汚染防止剤（オイル）が転移し、その汚染をより有効に防止することができる。

即ち、本発明の吹付付与方法では、カンバスが紙体から離れて最初に接するアウトロール（第４図では外側カンバスロールN）に汚染防止剤を散布するのが、より好ましい。

〔摺動散布装置について〕

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法においては、長尺型散布ノズルを用いることができるが、先述したように、薬剤を水で数百倍に希釈して使用するため、カンバスを濡らしてしまう場合がある。

その点、摺動型散布ノズルでは、汚染防止剤を水で希釈せずに原液のまま散布できる利点がある。

そこで、まず、散布ノズルを摺動させるための摺動散布装置について述べる。

第５図は、摺動散布装置の構成例を示す概略図である。

この構成例では、散布ノズルが２流体ノズルである場合を示す。

摺動散布装置１は、枠体１１、左右のボックス部１２Ｌ及び１２Ｒ、散布ノズルＳ、散布ノズルＳを固定し摺動（往復移動）させるための移動ベルト１３、駆動モータ１４、左右のリミットスイッチ１５Ｌ及び１５Ｒ等を備える。

散布ノズルＳは、移動ベルト１３に取付け固定されている支持台１３ａから立設された支持体１６に固定されて支持さ

れる。

散布ノズル S には、汚染防止剤を供給するための液体供給管 17 及びブロー用のエア供給管 18 が取り付けられており、それらの下端は支持台 13a に嵌入固定される。

液体供給管 17 及びエア供給管 18 は、枠体 11 の内側でそれぞれ対応するチューブ 17a 及び 18a に連結する。

チューブ 17a 及び 18a は、移動ベルト 13 の往復移動に合わせてフレキシブルに形状を変化させて追従するケーブルペア 19 に挿通され、左ボックス部 12L 内を通過して装置外部の薬液タンクやコンプレッサ等（図示しない）に連結される。

移動ベルト 13 は、右ボックス部 12R 内のローラと左ボックス部 12L 内で駆動モータ 14 により駆動されるローラ（ともに図示しない）との間に張設される。

枠体 11 には、左右にリミットスイッチ 15L 及び 15R が設けられており、これらのリミットスイッチにより、散布ノズル S の摺動幅を設定することができる。

即ち、この摺動散布装置 1 では、駆動モータ 14 を駆動して移動ベルト 13 を正方向又は逆方向に移動させることにより、リミットスイッチで設定された摺動幅に基づいて、散布ノズル S を摺動散布装置 1 の長手方向に往復移動（摺動）させることができる。

そのため、アウトロール両端のカンバスが接しない部分にまで薬剤を散布することを、極力、防止でき、先述した従来例のように、その部分に薬剤が蓄積してトラブルが発生することがない。

また、液体供給管 17 やエア供給管 18 に連結するフレキシブルなチューブ 17a 及び 18a は、ケーブルベア 19 の変形に追従できる。

そのため、散布ノズル S が摺動する間、汚染防止剤及びブロー用エアを連続的に供給することができ、散布ノズル S は摺動しながら同時に汚染防止剤を散布し続けることができるのである。

〔散布ノズルについて〕

次に、散布ノズルについて述べる。

散布ノズル S としては、通常、1 流体ノズル又は 2 流体ノズルが採用される。

1 流体ノズルは、液体に圧力を掛けて噴射するもので、噴射される液体の量が多量であり、液体のインパクト（流速や運動量等）が大きいという特徴がある。

2 流体ノズルは、液体をブローエアで押し出して散布するもので、液体の少量散布に適するが、インパクトが比較的小さいという特徴を有する。

カンバスに対する汚染防止剤の吹付付与においては、先述したように、カンバスによる紙体の乾燥効率を低下させないようにすることが必須条件であり、カンバスを濡らさず、しかもカンバスの目を詰まらせないような量の汚染防止剤を付与しなければならない。

そのため、汚染防止剤を希釈する水をできる限り少量に、できれば水で希釈せずに原液のまま散布するのが好ましく、従って、本発明の摺動散布装置では、散布ノズルとして 2 流体ノズルを用いることが好ましい。

この際、2流体ノズルは、種々のものが開発され上市されているが、汚染防止剤の散布量等に基づいて、適宜選択され、或いは設計されることは言うまでもない。

〔二次ブロー付き2流体ノズルについて〕

本発明の吹付付与方法は、先述したように、カンバスやアウトロールの表層気流に乗せて汚染防止剤を付与するものであるから、2流体ノズルを用いた場合でも巻き上がりを生じずに十分に汚染防止剤を付与することができる。

しかし、抄紙機の抄速が非常に高速化して、カンバス等の表層気流（第3図の白抜き矢印や点線矢印参照）が激しいような場合は、より確実に汚染防止剤をカンバスに到達させるために、散布ノズルとして二次ブロー付き2流体ノズルを用いることができる。

二次ブロー付き2流体ノズルは、液体（汚染防止剤）を噴霧するための2流体ノズルと、気流（二次ブロー）を噴射するための気流噴射ノズルとを備え、2流体ノズルから噴霧された液体に対して気流噴射ノズルから気流を噴射し、噴霧された液体を気流で加速してカンバスに吹き付けるものである。

第6図は、二次ブロー付き2流体ノズルの構成例を示す図であり、(A)は斜視図、(B)は(A)のX-X断面図である（但し(B)においては、2流体ノズルを破線で示した）。

第6図(B)中の矢印は、二次ブローエアの流れを示す。

本構成例においては、二次ブロー付き2流体ノズル2は、2流体ノズル3とエアボックス4とを備え、2流体ノズル3を略コ字形のエアボックス4に嵌め込み螺着固定している（図示なし）。

2 流体ノズル 3 は、噴霧ノズル 3 1 と、液体注入口 3 2 と、エア注入口 3 3 とを備える。

2 流体ノズル 3（噴霧ノズル 3 1）は、先述した 2 流体ノズルと同様に、汚染防止剤の散布量等に基づいて適宜選択されて用いられる。

また、液体注入口 3 2 には液体供給管 1 7（第 5 図参照）が、エア注入口 3 3 にはエア供給管 1 8 が、それぞれシーリングを介して螺着される。

エアボックス 4 の側壁 4 1 の内側には凹部が形成されており、該側壁 4 1 と 2 流体ノズル 3 の側壁に囲まれた気流噴射ノズル 4 2 を形成している。

エアボックス 4 の底部の二次ブロー用エア注入口 4 3 には、第 5 図における支持体 1 6 の代わりに、二次ブロー用のエアを供給するための二次ブロー用エア供給管 2 1 がシーリングを介して螺着されている。

図示しないが、二次ブロー用エア供給管 2 1 が、液体供給管 1 7 等と同様、支持台 1 3 a に嵌入固定され、チューブと連結し、ケーブルベアに挿通され、装置外部のコンプレッサ等に連結されることは言うまでもない。

以上の構成を有する二次ブロー付き 2 流体ノズル 2 が、第 5 図に示した摺動散布装置 1 に散布ノズル S として取り付けられて用いられる。

このような構成の二次ブロー付き 2 流体ノズル 2 に二次ブロー用エア供給管 2 1 から圧搾空気（二次ブロー用エア）を供給すると、圧搾空気は二次ブロー用エア注入口 4 3 を通り、空間 4 4 を充填し、孔 4 5 を通って、気流噴射ノズル 4 2 か

ら噴射され、二次ブローEを形成する。

第7図は、二次ブロー付き2流体ノズルから汚染防止剤を散布する状態を示す図である。

二次ブロー付き2流体ノズル2の噴霧ノズル31から噴霧された汚染防止剤Tに対して気流噴射ノズル42から二次ブローEを噴射すると、汚染防止剤Tがより流速が速い二次ブローEに加速されることが、第7図から容易に理解されよう。

このようにして、二次ブロー付き2流体ノズルは、もともとインパクトの弱い2流体ノズルによる液体の噴射を、インパクトの強いものにすることができる。

〔汚染防止剤について〕

本発明の汚染防止剤の吹付付与方法に用いられる汚染防止剤としては、ワックスやオイル又はその両方を含むエマルジョンが挙げられる。

ワックスやオイルは、アウトロールの表面で油化して拡散し易く、より効果的な撥水性を有する油膜を形成できるため、離型剤として好ましく用いられる。

中でも、ひまし油やなたね油等の植物油は、カンバスやアウトロール上での定着性が良く、紙の印刷適性を阻害しないため、汚染防止剤として好ましく用いられる。

また、シリコーンオイルは、カンバスやアウトロールの表面にシリコーンオイル独特の離型性及び撥水性を有する被膜を形成するため、汚染防止剤の主成分として好ましく用いられる。

シリコーンオイルには、種々のものが採用可能である。

中でも、ジメチルポリシロキサン系のオイル（通称「ジメ

チル」) は、種類が非常に多いという特徴があり、カンバスの材質や使用時の温度等の使用条件に合わせて適宜選択して用いることができるため、好ましい。

また、シリコーンオイルには、上記のジメチルポリシロキサン系オイルの他にも、側鎖や末端基が他の有機官能基に種々に置換された変性シリコーンオイルが上市されており、好ましく用いられる。

変性シリコーンオイルには、その置換基により、例えば、アミノ変性、エポキシ変性、アルコキシ変性、カルボキシ変性、カルビノール変性、メルカプト変性等の種々の変性タイプがある。

また、置換位置により側鎖型、両末端型、片末端型、側鎖両末端型等に分けられ、この置換位置と上記の変性タイプ等の組み合わせにより、変性シリコーンオイルはそれぞれ独特な特性を有する。

例えば、側鎖型アミノ変性シリコーンオイルは、アクリル板に付着させてティッシュで拭き取る実験を行うと、ジメチル（一回拭けばほとんど拭き取られる）よりも拭き取り難い（通常一回の拭き取りでは拭き取れず油膜が残る）という特性をもつ。

つまり、側鎖型アミノ変性シリコーンオイルは、プラスチックに対して粘着性（定着性）が強いという特性があり、実際、合成繊維や金属板に対しても強く粘着する。

これは、側鎖の極性を有する有機官能基が金属板等と強く引き合い、金属板等の表面に対して投錨効果を発揮するためと考えられている。

このような変性シリコーンオイルを本発明の汚染防止剤の吹付付与方法に用いれば、一旦カンバスやアウトロールに付着した変性シリコーンオイルは、それらに強力に粘着してそれらから容易に脱落しないため、好ましい。

また、そうした特性のため、先述したようにオイルが紙体に転移して除去される量も少なくなるため、汚染防止剤の付与量をより少量にすることが可能となる利点もある。

そのため、カンバスの目詰まり等の問題もより確実に防止することができる。

また、変性シリコーンオイルはその強い粘着性により、汚染防止剤の付与開始直後からカンバスに的確に付着し、即座にアウトロールに油膜を形成するため、汚染防止効果の発現（いわゆる立ち上がり）が非常に速いという利点もある。

汚染防止剤の散布量は、先述したように、カンバスの材質や幅、ドライヤロールの本数や温度設定、製造される紙製品の種類、抄速、散布されるアウトロールの材質や使用時の温度等、及び汚染防止剤の主成分（ワックス、オイル、シリコーンオイル、変性シリコーンオイル）等の条件に合わせて決められる。

〔実施例〕

以下、実施例について述べる。

本発明は、これらの実施例に限定されるものでないことは言うまでもない。

〔汚染防止剤〕

汚染防止剤（エマルジョン）は、以下のように調製した。

（変性）シリコーンオイル又はひまし油 10重量%

乳化剤

〔エマルゲン 109P（花王株式会社製、ポリオキシエチレン ラウリルエーテル、ノニオン系）〕		2 重量%
水		8 重量%
計		100 重量%

〔抄紙条件〕

抄紙機：ウルトラフォーマー（株式会社小林製作所製）

抄造銘柄：ライナー

坪量：160 g / m²

抄速：650 m / 分

紙幅：4 m

カンバス幅：4.5 m

なお、使用したカンバスの通気度は 16000 cm³ / cm² / 分である。

アウトロールは、第4図に示したように、カンバスの上流側から外側カンバスロールN、テンションロールL、カンバーストライヤMの順に配置した。

〔散布条件〕

第5図に示した摺動散布装置（散布ノズルは2流体ノズル）を用い、汚染防止剤の散布量を 5 cm³ / 分とし、摺動速度、散布位置（第4図のS1～S6）、及びシリコンオイルの種類を変えて、実働14日間散布した。

因みに、第4図において、S1、S2、S3は本発明におけるカンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位に向けて散布する場合を示し、S4、S5はアウトロールに散布す

る従来の散布位置、S 6 はカンバスの外面に直接散布する場合をそれぞれ示す。

因みに、汚染防止剤の散布量 $5 \text{ cm}^3 / \text{分}$ は、エマルジョンの比重を $1.0 \text{ g} / \text{cm}^3$ とした場合、オイル分で $0.19 \text{ mg} / \text{m}^2$ 散布することに相当する。

参考までに計算式を示す。

$$\begin{aligned}
 & (\text{計算式}) \quad 5 \text{ cm}^3 / \text{分} \times 0.1 \times 1.0 \text{ g} / \text{cm}^3 \div (650 \text{ m} / \text{分} \times 4.0 \text{ m}) \\
 & \quad = 0.5 \text{ g} / \text{分} \div 2600 \text{ m}^2 / \text{分} \\
 & \quad = 500 \text{ mg} / \text{分} \div 2600 \text{ m}^2 / \text{分} \\
 & \quad = 0.19 \text{ mg} / \text{m}^2
 \end{aligned}$$

〔結果及び評価〕

結果を〔表 1〕に示す。

表 1 において、摺動速度は散布ノズルの摺動速度を示す。

また、N、L、M は、それぞれ第 4 図における外側カンバスロール N、テンションロール L、カンバスドライヤ M を表す。

この際、評価は目視にて行い、以下のように分類した。

◎：カンバス又はアウトロールに汚れ（紙粉やピッチ等）が確認できない

○：カンバス又はアウトロールに汚れがごく僅かに付着している

△：カンバス又はアウトロールに汚れが付着している

×：カンバスの目が詰まっている、又はアウトロールに層状に汚れが形成されている。

表 1

	散布 位置	撹動速度 (m/分)	汚染防止剤 の主成分	評 価			
				N	L	M	カンバス
実施例 1	S 1	4 . 5	ジメチル	◎	◎	◎	◎
実施例 2	S 1	3 . 0	ジメチル	◎	◎	◎	◎
実施例 3	S 1	2 . 0	ジメチル	◎	○	○	○
実施例 4	S 1	2 . 0	アミノ変性	◎	◎	◎	◎
実施例 5	S 2	4 . 5	ジメチル	○	◎	◎	○
実施例 6	S 3	4 . 5	ジメチル	○	○	◎	○
実施例 7	S 1	4 . 5	ひまし油	◎	◎	◎	◎
実施例 8	S 1	1 . 0	ジメチル	○	△	△	△
実施例 9	S 1	1 . 0	アミノ変性	◎	○	△	△
比較例 1	S 4	4 . 5	ジメチル	△	×	×	×
比較例 2	S 5	4 . 5	ジメチル	×	○	△	△
比較例 3	S 6	4 . 5	ジメチル	×	×	×	×

〔散布ノズルの摺動速度を変えた場合〕

本発明における散布方法では散布ノズルの摺動速度が 1 . 5 m / 分以上が好ましい。

すなわち、実施例 1 ～ 3 , 実施例 8 、及び実施例 4 , 実施例 9 に示すように、第 4 図の S 1 の位置で散布ノズルの摺動速度を変えてジメチルシリコーンオイル（ジメチルポリシロキサン系オイル）を散布した場合を比較すると、摺動速度が小さくなるにつれてカンバス等に汚れが付着するようになることが分かる。

また、摺動速度が 2 . 0 m / 分より小さいと、カンバス等に小さな汚れの固まりができ始めていることが分かる。

これは、散布ノズルの摺動速度が小さ過ぎると、アウトロールの油膜の減耗にオイルの補充が間に合わないからであると考えられる。

つまり、アウトロールの表面のうち、汚染防止剤の散布を受けていない部分では次々と油膜が剥離し、カンバスはアウトロールのその部分からオイルの供給を有効に受けられず、カンバスの表面にも有効に油膜が形成できない。

そのため、紙体からの紙粉やピッチ等の転移を許してしまい、その紙粉等がカンバスによって運ばれて他のアウトロールにも転移して汚染される。

このようなことから散布ノズルの摺動速度はカンバス等の汚れ防止に影響することが理解できる。

〔変性シリコーンオイルを用いた場合〕

この傾向は、ジメチルの代わりに側鎖型アミノ変性シリコーンオイルを用いた場合（実施例 4 及び実施例 9 ）でも同様

である。

しかし、実施例 3 と実施例 4（及び実施例 8 と実施例 9）を比較して分かるように、変性シリコンオイルを用いた場合の方が、同じ摺動速度でジメチルの場合より、汚染防止効果は良好であり、改善が見られる。

〔散布位置を変えた場合〕

汚染防止剤の散布位置を、S 1（実施例 1）、S 2（実施例 5）、S 3（実施例 6）、S 4（比較例 1）、S 5（比較例 2）、S 6（比較例 3）と変えた場合を比較すると、本発明の吹付付与方法によって散布した S 1～S 3 では汚染防止効果は良好であった。

S 4 では、汚染防止剤の液滴の巻き上げが観察された。

S 4 での汚染防止効果がほとんど確認されないのは、このカンバスの表層気流による激しい巻き上げのため、外側カンバスロール N に十分な量の汚染防止剤が到達していなかったためと考えられる。

S 5 でも、汚染防止剤の液滴の一部が巻き上げられているのが観察された。

上記の S 4 の場合と比較した場合、巻き上げの量が少量であった分、良好な結果が得られている。

しかし、S 2 で散布した実施例 5 と比較した場合、汚染防止効果は十分とは言えず、上記のように巻き上げられた結果、テンションロール L に到達する量が減り、必要量に達しなかったようである。

S 6 において汚染防止剤をカンバスに直接散布すると、カンバス及びアウトロールはともにひどく汚染された。

この際、汚染防止剤は、激しく巻き上げられていた。

表 1 には示さないが、ジメチルの代わりに側鎖型アミノ変性シリコンオイルのエマルジョンを用いた場合も、結果は同様であった。

また、2 流体ノズルの代わりに二次ブロー付き 2 流体ノズルを用いて同様の実験を行ったが、巻き上げはほとんど抑えられたものの、カンバス及びアウトロールが汚染されるという結果は変わらなかった。

つまり、カンバスに直接散布したのでは、汚染防止剤（オイル及び水等）がカンバスに到達してもその場で吸収されてしまい、面方向に拡散しない。

そのため、汚染防止剤が散布されていないカンバス部分のオイルが紙体に転移して失われ、逆に紙粉やピッチ等の転移を許して汚染される（即ち、アウトロールに散布したときのようなペンキローラ効果が得られない）。

また、アウトロールには有効な油膜が形成されないため、カンバスから紙粉等が次々と転移して蓄積されてしまうと考えられる。

〔より効果的な散布位置〕

実施例 1、実施例 5、及び実施例 6 は、本発明の吹付付与方法による汚染防止剤の散布位置のみ変えた場合である。

この結果から分かるのは、

（１）汚染防止剤が散布されたアウトロールには油膜が形成され、その下流のアウトロールにもカンバスを介してオイルが運ばれ、有効に油膜を形成する、

（２）しかし、汚染防止剤が散布されるアウトロールの上流

側にあるアウトロールは、紙粉やピッチ等で僅かに汚れる場合がある、

ということである。

これらの原因を考察すると、(1)については、先述した本発明の汚染防止剤の吹付付与方法の原理から容易に理解される。

また、(2)については、カンバスが紙体に圧接されると、先述したように、オイルの一部が紙体に転移するため、その直後に位置するアウトロール(上記の上流側のアウトロール)に転移するオイルの量が少なくなり、汚染防止効果が多少低下してしまうためと考えられる。

また、カンバスが紙体に圧接されると、偶発的に紙粉やピッチ等が転移することがある。

こうした紙粉等は、通常は、カンバスが周回するうちカンバスから紙体に転移して戻りカンバス等が汚染されることはないが、一部は上記のように汚染防止効果が若干低下したアウトロールに転移してトラップされるため、アウトロールが僅かに汚れると考えられる。

従って、本発明の吹付付与方法では、カンバスが紙体から離れて最初に接するアウトロールに汚染防止剤を散布することにより、すべてのアウトロールに対して有効に汚染を防止することが可能となる。

また、実施例3と実施例4とを比較しても分かるように、変性シリコンオイルを用いれば、より効果的である。

〔植物油を用いた場合〕

汚染防止剤の主成分としてひまし油を使用した場合(実施

例 7) も、ジメチルシリコーンオイルを用いた場合 (実施例 1) と同様に、カンバスやアウトロールに汚れ (紙粉やピッチ等) が確認されず、良好な結果が得られた。

これは、ジメチルや側鎖型アミノ変性シリコーンオイルの場合と同様に、ひまし油もカンバスやアウトロールの表面に定着して有効に油膜を形成し、紙粉やピッチ等の転移を効果的に阻止するためと考えられる。

〔カンバスの通気度〕

最後にカンバスの通気度について述べる。

従来の散布方法においては、既に述べたように、通気度が $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下のカンバスでは、紙粉や汚染防止剤のオイル等でカンバスの目詰まりが頻繁に生じ、又は余分な水分を吸収して濡れ易い傾向があった。

本願発明では、そのようなことが解消され、寧ろ、この通気度の範囲でより優れた効果を発揮できる。

そのことを検証するために、先述した実施例における抄紙条件のカンバス (すなわち $16000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$) とは異なった $25000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2$ を有するカンバスを使い、他の条件は同じで、実働 14 日間の散布実験を行った。

なお、散布位置はテンションロール L における S 2 (実施例 10) と S 5 (比較例 4) で行った。

その結果を〔表 2〕に示す。

実施例 5、実施例 10、比較例 2、比較例 4 の結果から、本発明の散布方法は、寧ろ通気度が小さい程、優れた効果を奏することが理解できよう。

そのため、繊細な薄紙の製造には好適である。

表 2

実施例 10	S 2	4 . 5	ジメチル	○	◎	○	○
比較例 4	S 5	4 . 5	ジメチル	×	○	△	△

以上、本発明を説明してきたが、本発明は実施形態にのみ限定されるものではなく、その本質を逸脱しない範囲で、他の種々の変形例が可能であることは言うまでもない。

例えば、本発明においては、主に 2 流体ノズルについて述べたが、場合によっては 1 流体ノズルを用いることも当然可能である。

また、変性シリコーンオイルについて、本明細書では側鎖型アミノ変性シリコーンオイルを主に取り上げたが、これはあくまで一例であり、他の置換基によるオイルや他の置換位置のオイルを用いることも当然可能である。

更に、テンションロール等を含めてカンバスロールを全てインナ側（内側）に設けたタイプのカンバス（インナロール型）では、例えば、カンバスの外側からカンバスロールを押し付けるようにすれば、本発明を実施することができる。

産業上の利用可能性

本発明の抄紙機のカンバスに対する汚染防止剤の吹付付与方法、及びそれに用いる摺動散布装置及び汚染防止剤は、抄紙機に限らず、その原理が適用される限り、製紙業全般の技術分野に利用可能である。

図面の簡単な説明

第 1 図は、抄紙機のドライパートにおけるカンバスの使用形態の一例を示す概略図である。

第 2 図は、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位を説明する図である。

第 3 図は、接触開始部位に向けて散布ノズルから汚染防止剤を散布している状態を横から見た概略図である。

第 4 図は、第 1 図における汚染防止剤の散布位置を示す概略図である。

第 5 図は、摺動散布装置の構成例を示す概略図である。

第 6 図は、二次ブロー付き 2 流体ノズルの構成例を示す図であり、(A) は斜視図、(B) は (A) の X-X 断面図である。

第 7 図は、二次ブロー付き 2 流体ノズルから汚染防止剤を散布する状態を示す図である。

請 求 の 範 囲

1. 抄紙機において紙体の乾燥に用いられるカンバスに対して汚染防止剤を付与する汚染防止剤の付与方法であって、カンバスの外面とアウトロールとの接触開始部位に向けて散布ノズルから汚染防止剤を散布し、アウトロールに汚染防止剤を付着させ、該アウトロールを介してカンバスに汚染防止剤を転移させて付与することを特徴とする汚染防止剤の吹付付与方法。
2. 前記アウトロールは、カンバスが紙体から離れて最初に接するアウトロールであることを特徴とする請求項1記載の汚染防止剤の吹付付与方法。
3. 前記散布ノズルを、カンバスのアウトロールの回転軸に平行に摺動させながら汚染防止剤を散布することを特徴とする請求項1記載の汚染防止剤の吹付付与方法。
4. 前記カンバスは、通気度が $20000 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{分}$ 以下のカンバスであることを特徴とする請求項1記載の汚染防止剤の吹付付与方法。
5. 請求項3記載の汚染防止剤の吹付付与方法に用いる散布ノズルを備えた摺動散布装置であって、該散布ノズルが2流体ノズルであることを特徴とする摺動散布装置。
6. 請求項3記載の汚染防止剤の吹付付与方法に用いる散布ノズルを備えた摺動散布装置であって、該散布ノズルが、液体を噴霧するための2流体ノズルと、気流を噴射するための気流噴射ノズルとを備え、該2流体ノズルから噴霧された液体に対して該気流噴射ノズルから気流を噴射し、噴霧され

た液体を該気流で加速して吹き付ける二次ブロー付き 2 流体ノズルであることを特徴とする摺動散布装置。

7. 前記摺動散布装置は、リミットスイッチで設定された摺動幅に基づいて散布ノズルを摺動させるものであることを特徴とする請求項 5 又は 6 記載の摺動散布装置。

8. 請求項 1 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、オイル又はワックスのいずれか一方又は両方を含むエマルジョンであることを特徴とする汚染防止剤。

9. 請求項 1 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、シリコンオイルを含むエマルジョンであることを特徴とする汚染防止剤。

10. 請求項 1 記載の吹付付与方法によって吹き付けられる汚染防止剤であって、該汚染防止剤は、変性シリコンオイルを含むエマルジョンであることを特徴とする汚染防止剤。

FIG.1




FIG.2




FIG.3





FIG.4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16799

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ D21F1/32, D21F5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ D21F1/32, D21F5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP 1124005 A1 (SEKIYA KUNIO Maintech Co., Ltd.), 16 August, 2001 (16.08.01), Claims; Figs. 2 to 6; Par. Nos. [0075] to [0078] & JP 2000-96476 A & WO 00/19009 A1 & CA 2345472 A & AU 5651199 A & CA 1328608 A	1-4, 8-10 5-7
X	GB 2284833 A (Steven Frederick Finch), 21 June, 1995 (21.06.95), Claims (Family: none)	1, 2, 8, 9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
05 April, 2004 (05.04.04)

Date of mailing of the international search report
20 April, 2004 (20.04.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16799

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4597526 A (Lonza Ltd.), 01 July, 1986 (01.07.86), Abstract & EP 39839 A & JP 57-53266 A & AR 227669 A & CH 647061 A & JP 60-22956 A & AT 25598 T & CA 1234401 A & YU 45190 B 	

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ D21F1/32, D21F5/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ D21F1/32, D21F5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	EP 1124005 A1 (SEKIYA KUNIO Maintech Co., Ltd.), 2001. 08. 16, Claims, Fig. 2-6, 第 [0075] ~ [0078] 欄 & JP 2000-96476 A & WO 00/19009 A1 & CA 2345472 A & AU 5651199 A & CN 1328608 A	1-4, 8-10
Y		5-7
X	GB 2284833 A (Steven Frederick Finch), 1995. 06. 21, CLAIMS (ファミリーなし)	1, 2, 8, 9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に関する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 04. 2004

国際調査報告の発送日

20. 4. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

澤村 茂実

4S

9158

電話番号 03-3581-1101 内線 3474

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 4597526 A (Lonza Ltd.), 1986. 07. 01, ABSTRACT, &EP 39839 A &BR 8102914 A &JP 57-53266 A &ZA 8102863 A &AR 227669 A &ES 267250 U &CH 647061 A &EP 131120 A1 &JP 60-22956 A &ZA 8404449 A &AT 25598 T &YU 118584 A &CA 1234401 A &MX 155527 A &YU 45190 B	5-7
Y	US 4753712 A (Westvaco Corporation), 1988. 06. 28, ABSTRACT, 第5欄第21-24行 (ファミリーなし)	7